# Product/technisch infoblad
# Citta collectie

## Beautifloor Klik Vinyl vloeren
Bent u op zoek naar een vloer die niet alleen mooi is, maar ook eenvoudig te installeren en onderhouden is? Dan is een Beautifloor Klik Vinyl vloer de perfecte keuze voor u. Door de krasbestendige toplaag bent u verzekerd van jarenlang woonplezier. Bij aankoop van een Beautifloor Klik Vinyl vloer ontvangt u, afhankelijk van de toepassing, 10 tot 20 jaar garantie. Uw Beautifloor dealer kan u hier precies over informeren.

## Comfortabel
Een vinyl vloer voelt plezierig aan uw voeten en is daardoor erg comfortabel. Door de PVC toplaag en onderlaag van kurk heeft Beautifloor een prettig loopgeluid. U kunt deze vloer ook zonder enig probleem op vloerverwarming installeren. Tezamen met het geluiddempende en warmteisolerende karakter verhoogt deze vloer het woongenot.

## Anti-allergisch
De Beautifloor Klik Vinyl vloeren zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie. De vloeren zijn namelijk antibacterieel, antistatisch en vrij van schadelijke stoffen.

## Makkelijk te installeren
De vinyl toplaag van de vloeren is bevestigd op een hoogwaardige en vochtwerende HDF tussenlaag, waarbij de onderlaag van kurk is. Hierdoor zijn de vloeren uitermate sterk.

Door de Uniclic verbinding is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u dus niet genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.

## Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te reinigen. Hierdoor is de vloer niet alleen geschikt in woon-, slaapkamers en keukens, maar ook in winkels, kantoorruimten en zelfs restaurants.




## Technische informatie:

| | |
|---|---|
| Afmeting: | 1815 x 230 mm |
| Pakinhoud: | 2,087 m² |
| Totale dikte: | 10 mm |
| Toplaag: | 2 mm |
| Dikte slijtlaag: | 0,55 mm |
| Gebruiksklasse (EN685): | 33 (project gebruik) |
| Garantie: | 20 jaar (huishoudelijk gebruik)<br>10 jaar (project gebruik) |
| Totaal gewicht (EN430): | ca. 9.000 g/m² |
| Restindruk (EN433): | max. 0,03 mm |
| Brandklasse (EN-ISO 9239-1): | BFL-S1 |
| Antistatische prestatie (EN1815): | < 2kv |
| Contact geluidsreductie (EN ISO 717-2): | 14 dB |
| Warmte weerstand (EN12524): | 0,088 m² K/W |
| Dimensionale stabiliteit (EN434): | < 0,05% |
| Bestand tegen chemicalien (EN423): | goed bestand |
| Lichtechtheid (ISO 105): | 6/7 |
| Sliptest (EN51130): | R9, goed |
| Uitzettingswaarde 24h HDF (EN317): | < 8% |